



Baumit Baumacol Protect

Jednokomponentna, fleksibilna hidroizolacijska masa



Prednosti

- jednokomponentna
- fleksibilna hidroizolacijska masa
- za unutrašnju i vanjsku primjenu

Proizvod

Jednokomponentna, fleksibilna hidroizolacijska masa, hidraulički stvrdnjavajuća, bez otapala, vodonepropusna, paropropusna, za zaptivanje bez fuga ispod keramičkih pločica, za unutrašnju i vanjsku primjenu, na zidovima i podovima, balkonima, bazenima, terasama, odnosno površinama koje će biti prekrivene keramičkim pločicama.

Sastav

Cement, umjetne smole, mineralni dodaci.

Svojstva

Fleksibilna hidroizolacija, hidraulički stvrdnjavajuća, bez otapala, vodonepropusna i paropropusna.

Primjena

Za unutrašnju i vanjsku upotrebu, za izradu kontinuirane hidroizolacije, direktno ispod keramičkih pločica – za zidove i podove u kupatilima, tuševima, kuhinjama, balkonima, bazenima, terasama.

Tehnički podaci

Proizvod	
Spremno za oblaganje:	min. 48 h za keramičke obloge
Klasifikacija:	CM 2 OP
Vrijeme miješanja:	cca. 2 - 4 min.
Min. debljina sloja:	1 mm
Norma:	prema EN 14891
Temperatura prilikom obrade:	> 5 max. 35 °C
Vrijeme obrade:	cca. 60 min. zavisno od uvijeta

Zrno	Varijanta(e)
Potrošnja	cca. 1.7 kg/m ² /mm
Potrebna količina vode	cca. 3.2 l/vreća - 3.6 l/vreća

Oblik isporuke

vreća 20 kg, 1 paleta=48 vreća=960 kg

Skladištenje

12 mjeseci na suhom mjestu, na drvenim paletama.

Kontrola kvaliteta

Vlastiti nadzor od strane naših tvorničkih laboratorija.

Klasifikacija prema zakonu o hemikalijama

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o hemikalijama možete vidjeti u listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br.1907/2006 evropskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici www.baumit.com ili ga zatražite u Baumitu.

Podloga	Podloga mora biti čista, suha, nesmrznuta, otprašena, ne sme biti vodoodbojna, bez iscvjetavanja, nosiva i bez labavih dijelova. Nanosi se na beton, krečno-cementni malter, cementni estrih, gipsani malter, gips-kartonske ploče, gipsane ploče/blokove, gipsani estrih, ploče od krute pjene, metal, keramičke pločice itd.
Priprema podloge	<p>Poravnati i iznivelisati podlogu (po potrebi):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ malter za izravnavanje ■ samonivelirajuće mase <p>Za poboljšanje adhezije, regulisanje upojnosti i bolju ugradnju:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Baunit Grund – upojne podloge ■ Baunit SuperPrimer – neupojne podloge
Obrada	Sadržaj vreće promiješati s 3,2 – 3,6 l vode. Miješati 2-4 minute da biste dobili homogenu smjesu, te nakon što odstoji 10 minuta ponovno miješati 1-2 minute. Nakon toga je masu potrebno potrošiti unutar vremena upotrebe (40 minuta). Pripremljenu masu primijeniti u dva sloja nakon što na podlogu prethodno nanese temeljni premaz. Za upojne podloge koristite temeljni premaz Baunit Grund (vrijeme sušenja 15-60 minuta), a za neupojne podloge Baunit SuperPrimer (vrijeme sušenja 30 min.). Prvi sloj se nanosi na prethodno pripremljenu površinu zupčastim gleterom, nakon čega se izravnava u kontinuiranom i jednoličnom sloju. Drugi sloj nanosi se glatkim dijelom, nakon 24 sata, nakon što je prvi sloj prosušio (može se hodati). Na mjestima spajanja zid-pod, zid-zid, obavezno je koristiti zaptivnu traku Baumacol StrapPlus ili StrapFix. Za proboje cijevi i odvode mogu se koristiti i odgovarajuće zaptivne manžete. Nakon upotrebe, alate dobro operite vodom. Za velika područja ili područja izložena velikom mehaničkom naprezanju, prvi sloj ojačati tekstilno-staklenom mrežicom. Keramičke pločice postaviti 48 sati nakon nanošenja drugog sloja, koristeći ljepljivo za pločice klase C2 (Baumacol FlexTop White, Baumacol FlexTop, Baumacol FlexUni, Baumacol FlexUni Gel).
Upute i opće napomene	Temperatura vazduha, materijala i podloge tokom obrade i procesa vezivanja treba da bude najmanje 5°C i maksimalno 30°C. Površine moraju biti zaštićene od direktnog djelovanja sunčeve svetlosti, kiše i vjetra. Visoka vlažnost i niske temperature mogu dovesti do produženog vremena sušenja. Za pripremu materijala smije se upotrijebiti samo čista voda (voda iz česme).

Naše pisane i usmene tehničke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrška kupcu / izvođaču, temelje se na našem iskustvu i odgovoraju trenutnim naučnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o prodaji. Stoga ne oslobađaju kupca samostalne provjere deklariranih svojstava i predviđene primjene proizvoda.