

# Baunit UniPrimer

## Univerzalni predpremaz prije završnih fasadnih slojeva



- Univerzalni predpremaz za Baunit završne slojeve
- Dokazan i siguran
- Bez otapala

<b>Proizvod</b>	Organski vezani predpremaz, bez otapala, spreman za upotrebu.	
<b>Sastav</b>	Organsko vezivo, silikonski aditivi, mineralna punila, dodaci, voda.	
<b>Svojstva</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Poboljšava prionjivost i ujednačava upojnost</li><li>■ Ujednačena nijansa završnog sloja</li><li>■ Dodatna hidrofobnost podloge</li></ul>	
<b>Namjena</b>	Univerzalni predpremaz za vanjsku i unutrašnju primjenu, za naknadnu obradu Baunit završno dekorativnim slojevima i bojama (pogledaj svaku tehničku informaciju proizvoda).	
<b>Tehnički podaci</b>	boja:	Bijela
	vrijeme sušenja:	cca. 24 h
	μ-vrijednost:	cca. 150
	gustoća:	cca. 1.65 kg/dm <sup>3</sup>

	UniPrimer 5 kg	UniPrimer 25 kg
veličina zrna	max. 0.3 mm	max. 0.3 mm
potrošnja	cca. 0.2 - 0.25 kg/m <sup>2</sup> na masama za izravnavanje	cca. 0.2 - 0.25 kg/m <sup>2</sup> na masama za izravnavanje
	cca. 0.4 na malterima	cca. 0.4 na malterima
izdašnost	cca. 20 - 25 m <sup>2</sup> /Kanta	cca. 100 - 125 m <sup>2</sup> /Kanta

<b>Isporuka</b>	Kanta 5 kg UniPrimer 25 kg
<b>Skladištenje</b>	12 mjeseci, zatvoreno, na suhom, hladnom, mjestu zaštićenom od smrzavanja.
<b>Kontrola kvaliteta</b>	Vlastiti nadzor od strane naših tvorničkih laboratorija.
<b>Klasifikacija prema zakonu o hemikalijama</b>	Detaljnju klasifikaciju po zakonu o hemikalijama možete vidjeti u listu sa podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br.1907/2006 evropskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici <a href="http://www.baunit.com">www.baunit.com</a> ili ga zatražite u Baunitu.

<b>Podloga</b>	<p>Podloga mora biti čista, suha, bez smrzavanja, otprašena, ne smije biti vodoodbojna, bez iscvjetavanja, nosiva i bez otpadajućih dijelova. Ispitivanje podloge provesti prema ÖNORM B 2259, B 3346, i B 6410, Zid mora biti ravan u skladu sa normom EN 18202</p> <p>Pogodan na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mineralnim podložnim mortovima na termoizolacionim sistemima</li> <li>■ Krečnim-/cementnim malterima, betonu</li> <li>■ Krečnim-/gipsanim malterima</li> <li>■ Dobro prijanjajućim mineralnim-, Silikatnim- i disperzionim premazima i malterima</li> </ul> <p>Nije pogodan na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Svježim krečnim malterima</li> <li>■ Plastici, lakovima i uljnim premazima, bojama sa dodatkom ljepila</li> </ul>
<b>Upute za pripremu podloge</b>	<p>Kredaste odnosno trusne površine mehanički odstraniti, ostatke ulja za odvajanje oplata na betonu ukloniti vodenom parom ili specijalnim sredstvima za uklanjanje takvih zaprljanja, Zaprljane površine temeljito očistiti vrućom vodom</p> <p>Površine obrasle algama i gljivicama tretirati specijalnim sredstvom (npr. Baumit FungoFluid), loše prijanjajuće očvrslje premaze mehanički odstraniti, oštećene odnosno ispucale mineralne površine ponovo zagladiti masom za zaglađivanje (npr. Baumit StarContact White) i po potrebi armirati sa Baumit StarTex. Gips kartonske ploče prethodno obraditi sa odgovarajućim premazom.</p>
<b>Obrada</b>	<p>Podloga mora biti suha i stvrdnuta</p> <p>Baumit UniPrimer temeljito promiješati spororotirajućom miješalicom. Konzistenciju možete prilagoditi dodavanjem manje količine čiste vode.</p> <p>Baumit UniPrimer nanijeti ravnomjerno, po cijeloj površini, valjkom od janjeće dlake ili četkom. Kod visokih temperatura preporučuje se dvostruko grundiranje. Kod dvostrukog predpremaza (npr. različita upojna svojstva) između svake radne faze mora biti vrijeme sušenja od najmanje 24 sata</p> <p>Ne smije se miješati s drugim sredstvima za premazivanje. Raditi ravnomjerne premaze bez prekida.</p>
<b>Upute i opće napomene</b>	<p>Temperatura zraka, materijala i podloge mora za vrijeme obrade i vezivanja biti uvijek iznad +5 °C. Zaštititi fasadu od direktnog sunca, kiše ili jakog vjetra (zaštitna mreža za skelu). Visoka vlažnost zraka, i niske temperature mogu znatno produžiti vrijeme sušenja, i neravnomjerno izmijeniti nijansu boje.</p> <p>Prije svakog narednog sloja obavezno je vrijeme sušenja od min. 24 sata</p> <p>Sigurnosne mjere:</p> <p>Zaštititi oči i kožu kao i okolne površine, oko površina koje se obrađuju. Posebno površine od stakla, keramike, klinkera, prirodnog kamena, laka i metala. Eventualne poprskane dijelove po potrebi isprati s puno vode. Ne smije se čekati dok se površina osuši ili stvrdne .</p> <p>Alat i opremu odmah nakon upotrebe očistite vodom.</p>



Naše pisane i usmene tehničke preporuke za primjenu, koje su namijenjene kao podrška kupcu / izvođaču, temelje se na našem iskustvu i odgovaraju trenutnim naučnim saznanjima i iskustvima iz prakse. Oni nisu neophodno dio ugovorno - pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne obaveze ugovora o prodaji. Stoga ne oslobađaju kupca samostalne provjere deklariranih svojstava i predviđene primjene proizvoda.